



MĄCZKA WAPIENNA 0,1-0,4 [mm]

WKG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

KRS 0000903953
NIP 7722169189
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38

www.wkg.pl

Obowiązuje od: 05.10.2023 r.
Wydanie: 07

Opis produktu:

Mączka wapienna 0,1-0,4 [mm] powstaje w procesie mielenia oraz frakcjonowania wysuszonego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem wykorzystywanego surowca jest węglan wapnia. Charakteryzuje się barwą od kremowej po białoszarą. Sprzedawana jest jako sypki proszek bez zbryleń.



Zastosowanie:

Mączka wapienna 0,1-0,4 [mm] może być stosowana jako kruszywo do betonu i zapraw, w przemyśle szklarskim, jako wypełniacz w przemyśle chemicznym, ceramicznym i ochronie środowiska oraz jako sorbent do odsiarczania spalin.

Opakowanie:

Mączka wapienna 0,1-0,4 [mm] jest ładowana luzem na cysterny samochodowe, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Magazynowanie:

Mączka wapienna 0,1-0,4 [mm] powinna być składowana w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

Właściwości produktu:

Parametry chemiczne:	Wartości:
CaCO ₃	≥ 96,60 %
MgCO ₃	< 1,2 %
SiO ₂	≤ 2,0 %
Fe ₂ O ₃	≤ 0,2 %
Al ₂ O ₃	≤ 0,3 %
Czynnik obojętny	< 3 %
Parametry fizyczne:	Wartości:
Wilgotność	≤ 0,3 %
Gęstość nasypowa	1,20 - 1,40 Mg/m ³
Uziarnienie:	Procent mas przechodzący przez sito:
0,4 mm	≥ 90 %
0,1 mm	≤ 10 %